



ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

MADE IN



GERMANY

STH-20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ



Περιγραφή

Το **DUROL STH-20** είναι ένα συμπυκνωμένο καθαριστικό για τη φροντίδα όλων των δαπέδων από τεχνητή, και φυσική πέτρα με βάση φυσικό σαπούνι με βιοδιασπώμενα πρόσθετα και αρώματα. Οι εξαιρετικά ενυδατικές ιδιότητές του βοηθούν ώστε να διατηρείται η φυσική ομορφιά των πέτρινων δαπέδων. Προϊόν υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες, για το τελικό πλύσιμο φυσικών πετρωμάτων μετά από το γυάλισμα, με χρήση διαμαντιών δαπέδου.

Οδηγίες Χρήσης

Για καθημερινό καθαρισμό σε γυαλισμένες επιφάνειες, ένα καπάκι **DUROL STH-20** σε 7-10 L νερό (π.χ. έναν κουβά).

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0001	Δοχείο 1 Lt	16 τεμ.

STH-40 ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ



Περιγραφή

Το **DUROL STH-40** είναι ένα καθαριστικό για τη φροντίδα και τον καθαρισμό των πετρωμάτων. Πρόκειται για μία εξαιρετικά ευέλικτη συμπυκνωμένη φόρμουλα που μπορεί να αραιωθεί με νερό για να ταιριάζει με τις ανάγκες καθαρισμού. Αφαιρεί κεριά και επικαλύψεις δαπέδων, λεκέδες από λάδι, αίμα, κόκκινο κρασί, γράσο, λεκέδες λίπους, μολύβι, γρασίδι, καφέ, μύρτιλλο κ.λπ., σε επιφάνειες από φυσικές πέτρες, μάρμαρο, γρανίτη, λιθοδομές, ημιπορσελάνη κ.λπ.

Οδηγίες Χρήσης

Αραιώστε 1:1 έως 1:5 με νερό ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης, αφήστε το να δράσει στο πάτωμα για 10 λεπτά, στη συνέχεια τρίψτε το με μία βούρτσα ή τσόχα χειρός, καθώς επίσης με μηχανή δαπέδου. Πάρτε τα υπολείμματα βρωμιάς και σκουπίστε. Για τον καθημερινό καθαρισμό ως δόση χρησιμοποιείστε 1-2 καπάκια σε 10L νερό (π.χ. έναν κουβά). Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή τη διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που

θα καθαριστεί, καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση

Εντατικό Καθάρισμα	1:1	5-6 m ² /L
Αφαίρεση Κεριών	1:5	20 m ² /L
Συντήρηση	1:30	200-300 m ² /L

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία, την αραίωση καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0002	Δοχείο 1 Lt	16 τεμ.

STH-79 ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Περιγραφή

Το **DUROL STH-79** είναι χλωροκαθαριστικό (κατάλληλο και για γυαλισμένες επιφάνειες), ειδικά φτιαγμένο για τον καθαρισμό επιφανειών από φυσικούς και τεχνητούς λίθους. Αφαιρεί λεκέδες από βρύα και άλγη, λουλούδια, κόκκινο κρασί, μαρκαδόρο, γρασίδι κ.λπ.

Οδηγίες Χρήσης

Ανάλογα με την αντοχή της πέτρας, αραιώστε σε 1: 5 με νερό. Μόνο σε πολύ λερωμένες περιοχές, χωρίς αραιώση, με μια βούρτσα στην επιφάνεια που δεν είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί νερό, αφήστε για 30 λεπτά και βουρτσίστε τη βρωμιά. Κατόπιν ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή τη διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που θα καθαριστεί, καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση

Αραίωση	1:5	20 m ² /L
---------	-----	----------------------

Αναραίωτο	5-6 m ² /L
-----------	-----------------------

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία, την αραιώση καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
---------	-----------	------------

09-0004	Δοχείο 1 Lt	16 τεμ.
---------	-------------	---------



STH-600 ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Περιγραφή

Το **DUROL STH-600** είναι όξινο καθαριστικό για φυσικές και τεχνητές πέτρες, το οποίο απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά τα άλατα, υπολείμματα αρμών και τσιμέντου, σκουριά κ.λπ. από φυσική και τεχνητή πέτρα, ασβεστόλιθο, κεραμικά πλακίδια, ασφαλτό, σκυρόδεμα, κλίνκερ κ.λπ.

Οδηγίες Χρήσης

Το **DUROL STH-600** εφαρμόζεται με αραιώση 1:4 ως 1:20 με νερό σε πλαστικό δοχείο, ανάλογα την αντοχή της πέτρας ή άλλου σημείου εφαρμογής. Απλώνουμε το διάλυμα στις περιοχές που πρόκειται να καθαριστούν και το αφήνουμε να δράσει για λίγα λεπτά και τρίβουμε με μία τσόχα καθαρισμού χειρός. Κατόπιν ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Σε επίμονες περιπτώσεις, συνιστάται να προ-διαβρέχεται η επιφάνεια με νερό και να εφαρμόζεται **DUROL STH-600** αδιάλυτο. Δεν συνιστάται για επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα όπως τα μωσαϊκά, τα χρωματιστά τσιμέντα, τα επιμεταλλωμένα πλακίδια και τα γυαλισμένα μάρμαρα. Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή τη διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που θα καθαριστεί, καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση

Αναραίωτο	5-6 m ² /L
-----------	-----------------------

Αραίωση	1:5	20 m ² /L (αγυάλιστα φυσικά πετρώματα)
---------	-----	--

Αραίωση	1:5	40 m ² /L (πλακίδια πορσελάνης)
---------	-----	---

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία, την αραιώση καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
---------	-----------	------------

09-0006	Δοχείο 1 Lt	16 τεμ.
---------	-------------	---------

09-0007	Δοχείο 5 Lt	1 τεμ.
---------	-------------	--------



STH-400 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Περιγραφή

Το **DUROL STH-400** είναι ένα ισχυρό καθαριστικό και απολιπαντικό προϊόν, για τον καθαρισμό επιφανειών από φυσικούς και τεχνητούς λίθους. Αφαιρεί λεκέδες από βερνίκι, μελάνι σφραγίδας, κόλλα μοκέτας, βερνίκι νυχιών, ρητίνη, κερί κ.λπ. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλο, μέταλλο, κινητήρες, μηχανές, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κ.λπ.

Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμόστε το στην περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί. Αφήστε το να δράσει μερικά λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε την επιφάνεια με μία τσόχα καθαρισμού (λευκή) ή άλλων ανάλογων μη χαρακτηριστικό εργαλείο καθαρισμού μέχρι την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. Λόγω των πτητικών διαλυτών, πρέπει να παρέχεται καλός εξαερισμός έτσι ώστε

οι ατμοί να μπορούν να απομακρυνθούν. Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή τη διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που θα καθαριστεί, καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση

5 m²/L

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0005	Δοχείο 1 Lt	12 τεμ.



STH-83 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ (SUPERIOR)
Περιγραφή

Το **DUROL STH-83** είναι ένα έλαιο και ύδατο απωθητικό και προστατευτικό λεκέδων εμποτισμού υψηλής ποιότητας, με ιδιότητες Anti-graffiti. Διατηρεί την αρχική εμφάνιση της επιφάνειας και είναι κατάλληλο για γυαλισμένες ή αγυάλιστες επιφάνειες από φυσικές και τεχνητές πέτρες όλων των ειδών, όπως μάρμαρο, γρανίτη, μωσαϊκό, αμμόπετρα, λίθους πορφυρίτη, μη υαλώδη πλακάκια όπως κεραμικά, πορσελάνη, σκυρόδεμα και επιφάνειες τοιχοποιίας όπως τούβλα, κυβόλιθοι κ.λπ.

Οδηγίες Χρήσης

Σε καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια απλώνετε το υγρό χωρίς αραίωση με ένα ρολό βαψίματος από σφουγγάρι, πινέλο, βούρτσα, πετσέτα από λευκό βαμβάκι ή μικρο-ίνες, σε μία ή και περισσότερες στρώσεις, απλώνοντας τα όποια υπολείμματα υγρού. Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά από 5 έως 10 λεπτά, όσο η επιφάνεια είναι ακόμα νωπή (wet on wet). Τα όποια υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν στη συνέχεια με ένα πανί βρέχοντας το ελαφρά με το αδιάβροχο υλικό **DUROL STH-83**. Η απωθητική δράση του νερού και του ελαίου αναπτύσσεται μόνο μετά από 24 ώρες. Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή την διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια

που θα αδιαβροχοποιηθεί, καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση

8-15 m²/L
(αγυάλιστες επιφάνειες)

25-35 m² / L
(γυαλισμένες επιφάνειες)

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής. Οι καλυπτικότητες αναφέρονται σε μία απλή στρώση προϊόντος.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0024	Δοχείο 450 Gr	30 τεμ.
09-0025	Δοχείο 1 Lt	12 τεμ.
09-0026	Δοχείο 6,25 Kg	1 τεμ.



STH-84 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (SUPERIOR)

Περιγραφή

Το **DUROL STH-84** είναι ένα έλαιο και ύδατο απωθητικό και προστατευτικό λεκέδων αλλά και εμπλουτισμού χρώματος (wet look), με ιδιότητες Anti-graffiti. Τονίζει την εμφάνιση των πετρωμάτων είναι κατάλληλο για γυαλισμένες ή αγυάλιστες επιφάνειες από φυσικές και τεχνητές πέτρες όλων των ειδών, όπως μάρμαρο, γρανίτη, μωσαϊκό, αμμόπετρα, λίθους πορφυρίτη, μη υαλώδη πλακάκια όπως κεραμικά, πορσελάνη, σκυρόδεμα και επιφάνειες τοιχοποιίας όπως τούβλα, κυβόλιθοι κ.λπ.

Οδηγίες Χρήσης

Σε καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια απλώνετε το υγρό χωρίς αραίωση με ένα ρολό βαψίματος από σφουγγάρι, πινέλο, βούρτσα, πετσέτα από λευκό βαμβάκι ή μικρο-ίνες, σε μία ή και περισσότερες στρώσεις, απλώνοντας τα όποια υπολείμματα υγρού. Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά από 5 έως 10 λεπτά, όσο η επιφάνεια είναι ακόμα νωπή (wet on wet). Τα όποια υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν στην συνέχεια με ένα πανί βρέχοντας το ελαφρά με το αδιάβροχο υλικό **DUROL STH-84**. Η απωθητική δράση του νερού και του ελαίου αναπτύσσεται μόνο μετά από 24 ώρες. Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή τη διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που θα αδιαβροχοποιηθεί, καθώς επίσης και να

καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση

8-15 m²/L
(αγυάλιστες επιφάνειες)

25-35 m² / L
(γυαλισμένες επιφάνειες)

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής. Οι καλυπτικότητες αναφέρονται σε μία απλή στρώση προϊόντος.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0029	Δοχείο 450 Gr	30 τεμ.
09-0030	Δοχείο 1 Lt	12 τεμ.
09-0031	Δοχείο 6,25 Kg	1 τεμ.



STH-5000 ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Περιγραφή

Το **DUROL STH-5000** είναι ένα υδροαπωθητικό προστατευτικό εμποτισμού υψηλής ποιότητας, το οποίο δημιουργεί μια εξαιρετικά ανθεκτική προστασία, βαθιά κάτω από την επιφάνεια, διατηρώντας την αρχική εμφάνιση της επιφάνειας (φυσική όψη). Επιτρέπει τη μετάδοση υδρατμών, (επιτρέπει στο πέτρωμα να «αναπνέει»). Η αποτελεσματικότητα αυτού του προϊόντος έχει σχεδιαστεί για 20 χρόνια και πρέπει να χαρακτηριστεί ως μόνιμη.

Οδηγίες Χρήσης

Σε καλά καθαρισμένη επιφάνεια απλώνετε το υγρό **DUROL STH-5000** χωρίς αραίωση με ένα πινέλο βούρτσα, ψεκαστήρα κ.λπ. Το προϊόν εφαρμόζεται ανάλογα με την απορροφητικότητα του υλικού, σε ένα ή δύο χέρια, με απόσταση 24 ωρών μεταξύ τους. Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή τη διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που θα αδιαβροχοποιηθεί, καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Χρόνος στεγνώματος: Περίπου 30 λεπτά.

Κατανάλωση

10 m²/L
(αγυάλιστες επιφάνειες)

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0027	Δοχείο 1 Lt	12 τεμ.
09-0028	Δοχείο 5 Lt	1 τεμ.



STH-201 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ WET LOOK (NO GLOSS)

Περιγραφή

Το **DUROL STH-201** είναι προστατευτικό εμποτισμού που τονίζει τις φυσικές αποχρώσεις των πετρωμάτων (υγρή όψη χωρίς γυαλάδα). Επιτρέπει στο πέτρωμα να «αναπνέει» και είναι ανεπηρέαστο από το υπεριώδες φως. Είναι κατάλληλο για γυαλισμένες (χρησιμοποιώντας βαμβακερό πανί) ή αγυάλιστες επιφάνειες, ενώ δημιουργεί μία εξαιρετικά ανθεκτική προστασία κατά των λεκέδων, σε επιφάνειες από φυσικές και τεχνητές πέτρες όλων των ειδών, όπως κλίνκερ, κεραμικά, cotto, σκυρόδεμα.

Οδηγίες Χρήσης

Σε καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια απλώνετε το υγρό χωρίς αραίωση με ένα ρολό βαψίματος από σφουγγάρι, πινέλο βούρτσα, πετσέτα από λευκό βαμβάκι ή μικρο-ίνες, ψεκαστήρα κ.λπ. σε μία ή και περισσότερες στρώσεις, απλώνοντας τα όποια υπολείμματα υγρού. Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά από 5 έως 10 λεπτά, όσο η επιφάνεια είναι ακόμα νωπή (wet on wet). Ο χρόνος στεγνώματος είναι περίπου 30 λεπτά και τα όποια υπολείμματα (ειδικά για γυαλισμένες επιφάνειες) πρέπει να απομακρυνθούν με ένα βαμβακερό πανί βρέχοντας το ελαφρά με το αδιάβροχο υλικό **DUROL STH-201**. Προκειμένου να επιτύχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα, συνιστούμε να εφαρμόζετε την

αδιαβροχοποίηση ομοιόμορφα από άκρη σε άκρη. Λόγω των πτητικών διαλυτών, πρέπει να παρέχεται καλός εξαερισμός έτσι ώστε οι ατμοί να μπορούν να απομακρυνθούν. Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή τη διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που θα αδιαβροχοποιηθεί, καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση

10-20 m²/L
(αγυάλιστες επιφάνειες)

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής. Οι καλυπτικότητα αναφέρονται σε μία απλή στρώση προϊόντος.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0020	Δοχείο 1 Lt	12 τεμ.
09-0021	Δοχείο 5 Lt	1 τεμ.



STH-2000 S ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ WET LOOK (HIGH GLOSS)

Περιγραφή

Το **DUROL STH-2000 S** είναι προστατευτικό υψηλής ποιότητας κατά των λεκέδων που χαρίζει ενισχυμένη υγρή όψη (με γυαλάδα) σε αγυάλιστες επιφάνειες από φυσικές και τεχνητές πέτρες με τραχύ φινιρίσμα (τριμμένες, καμμένες με οξύ, πελεκητές κλπ). Επιτρέπει στο πέτρωμα να «αναπνέει» και είναι ανεπηρέαστο από το υπεριώδες φως.

Οδηγίες Χρήσης

Σε καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια απλώνετε (χωρίς αραίωση) με ένα πινέλο βούρτσα, ένα ομοιόμορφο και συνεχές χέρι υγρό **DUROL STH-2000 S**, απλώνοντας τα όποια υπολείμματα υγρού. Μετά από 24 ώρες, στην περίπτωση πολύ απορροφητικών υλικών, ενδέχεται να χρειάζεται ένα δεύτερο χέρι, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία με την ίδια μέθοδο. Προκειμένου να επιτύχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα, συνιστούμε να εφαρμόζετε την αδιαβροχοποίηση ομοιόμορφα από άκρη σε άκρη. Οι επιφάνειες που έχουν μονωθεί με το **DUROL STH-2000 S** θα πρέπει να καθαρίζονται με προϊόντα με βάση το σαπούνι και όχι με προϊόντα που περιέχουν διαλύτες. Λόγω των πτητικών διαλυτών, πρέπει να παρέχεται καλός εξαερισμός έτσι ώστε οι ατμοί να μπορούν να απομακρυνθούν. Πάντα να

δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή την διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που θα αδιαβροχοποιηθεί καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση

10 m²/L

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής. Οι καλυπτικότητες αναφέρονται σε μία απλή στρώση προϊόντος.



Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0022	Δοχείο 1 Lt	12 τεμ.
09-0023	Δοχείο 5 Lt	1 τεμ.

STH-100 STONE POLISH ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ

Περιγραφή

Το **DUROL STH-100** είναι ένα γυαλιστικό υγρό (λούστρο) για όλες τις πέτρινες επιφάνειες (φυσικές και τεχνητές), το οποίο αναδεικνύει και τονίζει τους φυσικούς χρωματισμούς των δαπέδων, ενώ χαρίζει εκπληκτικό γυάλισμα μεγάλης διάρκειας. Είναι πλούσιο σε υψηλής ποιότητας κηρούς (κεριά) για τη φροντίδα όλων των πέτρινων επιφανειών. Εφαρμόζεται σε μάρμαρα, γρανίτες, πλάκες, ασβεστολιθικά κελύφη, κλίνκερ κ.ά.

Οδηγίες Χρήσης

Καθαρίστε την πέτρινη επιφάνεια από κάθε είδους βρωμιά, σκουπίστε την ώστε να είναι στεγνή. Απλώστε το προϊόν με ένα μη ινώδες ύφασμα, βαμβακερό κατά προτίμηση, ή με ένα δίσκο **STEEL-TECH INOXVEL Φ125 FINE** και γυαλίστε άμεσα. Πάντα να δοκιμάζετε σε μία μικρή περιοχή τη διαδικασία, για να βεβαιωθείτε ότι δεν επηρεάζεται η επιφάνεια που θα γυαλιστεί, καθώς επίσης και να καθορίσει την ευκολία εφαρμογής και το θεμιτό αποτέλεσμα.



Κατανάλωση

40-60 m²/L
(αγυάλιστες επιφάνειες)

Ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, το πορώδες, την υφή, τη θερμοκρασία καθώς επίσης και τη μέθοδο εφαρμογής. Οι καλυπτικότητα αναφέρονται σε μία απλή στρώση προϊόντος

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0010	Δοχείο 1 Lt	12 τεμ.
09-0011	Δοχείο 7,50 Kg	1 τεμ.

STH-103 STONE POLISH ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ 400ML

Περιγραφή

Το **DUROL STH-103** είναι ένα γυαλιστική αλοιφή για όλες τις πέτρινες επιφάνειες (φυσικές και τεχνητές), το οποίο αναδεικνύει και τονίζει τους φυσικούς χρωματισμούς των πετρωμάτων, ενώ χαρίζει εκπληκτικό γυάλισμα μεγάλης διάρκειας. Είναι πλούσιο σε υψηλής ποιότητας κηρούς (κεριά) για τη φροντίδα όλων των πέτρινων επιφανειών. Εφαρμόζεται σε μάρμαρα, γρανίτες, πλάκες, ασβεστολιθικά κελύφη, κλίνκερ κ.ά.

Οδηγίες Χρήσης

Καθαρίστε την πέτρινη επιφάνεια από κάθε είδους βρωμιά, σκουπίστε την ώστε να είναι στεγνή. Απλώστε το προϊόν με ένα μη ινώδες ύφασμα, βαμβακερό κατά προτίμηση, ή με ένα δίσκο **STEEL-TECH INOX VEL Φ125 FINE** και γυαλίστε άμεσα.



Προσοχή

Περιέχει πτητικούς διαλύτες. Να χρησιμοποιείται μόνο με τα παράθυρα ανοιχτά, αν είναι δυνατόν, κατά το γυάλισμα.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
09-0012	Δοχείο 400 ml	18 τεμ.



★ **STONE POLISH** ★
"THE ORIGINAL"



ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ DUROL

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΚΕ

DUROL STH-400	Υφιστάμενες επικαλύψεις / κεριά, λεκέδες από βερνίκι, μελάνι σφραγίδας, κόλλα μοκέτας, βερνίκι νυχιών, ρητίνη, γράσο
DUROL STH-600	Άλατα, υπολείμματα αρμόστοκων / τσιμέντου, σκουριά, ούρα
DUROL STH-40	Υφιστάμενες επικαλύψεις / κεριά, λεκέδες από λάδι, αίμα, κόκκινο κρασί, γράσο, λεκέδες λίπους, μολύβι, γρασίδι, καφέ, μύρτιλλο
DUROL STH-79	Λεκέδες από βρύα και άλγη, λουλούδια, κόκκινο κρασί, μαρκαδόρο, γρασίδι, μύρτιλλο

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ DUROL

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΦΕ

DUROL STH-83	ΚΑΤΑ ΛΕΚΕΔΩΝ	ΦΥΣΙΚΗ ΟΨΗ
DUROL STH-84	ΚΑΤΑ ΛΕΚΕΔΩΝ	ΖΩΗΡΗ ΟΨΗ
DUROL STH-5000	ΥΔΡΟΑΠΩΗΤΙΚΟ	ΦΥΣΙΚΗ ΟΨΗ
DUROL STH-83	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ	ΦΥΣΙΚΗ ΟΨΗ
DUROL STH-201	ΚΑΤΑ ΛΕΚΕΔΩΝ	ΥΓΡΗ ΟΨΗ (χωρίς γυαλάδα)
DUROL STH-2000 S	ΚΑΤΑ ΛΕΚΕΔΩΝ	ΥΓΡΗ ΟΨΗ (με γυαλάδα)

Σημείωση: Αυτές οι συστάσεις πρέπει και μπορούν να συμβουλευθούν μόνο. Εκτελέστε προκαταρκτικούς ελέγχους για να προσαρμόσετε τα ειδικά προϊόντα μας στο υπόστρωμα που θα υποστεί επεξεργασία. Ελέγξτε τις οδηγίες και τις πληροφορίες εφαρμογής για όλα τα προτεινόμενα προϊόντα για να διασφαλίσετε την εγκεκριμένη χρήση σε συγκεκριμένους τύπους λίθων, πλακιδίων και άλλων επιφανειακών υλικών.



ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της

Tränkner-Chemie

TRÄNKNER-CHEMIE
Gerd Schreiner GmbH

📍 Λεωφόρος Φυλής 133, 13122 Ίλιον, Αττική ☎ 210 2626 059

✉ info@trikaliaris.com | ptikal@otenet.gr 🌐 www.trikaliaris.com